



MT- METALPOLİ

POLİÜRETAN BAZLI YAPIŞTIRICI

Kimyasal Yapı: : İki komponentli, poliüretan esaslı yapıştırma maddesidir.

Kullanım Yerleri : Metal-Metal, Metal-Ahşap, Ahşap-Ahşap, Metal-Strafor, karo-fayans ve benzeri malzemelerin yapıştırma işleminde kullanılır, 1 gün sonra tam olarak kürlenir ve birbirinden ayrılmaz yapılar meydana getirir.

Teknik Özellikler :

Viskozite(Brookfield) cP : 30.000- 35.000 cP
Renk : Krem
Yoğunluk (gr/cm³) : 1,40-1,60
Karışım oranı : 1/5

Alev Alma Noktası : 200 °C nin üzerinde

Karışım Kullanım Süresi: 15-20 dk.

Dokunma zamanı tayini	1.5 saat
Toz tutmama tayini	3 saat
Kuru dokunma zamanı tayini	2 saat
Sert kuruma zamanı tayini	5 saat
Son kürlenme	24 saat

Çalışma Şekli: Bir kap içerisinde MT- METALPOLİ ile sertleştiricisi olan MT- METAL HEARTER 1 / 5 oranında konularak iyice karıştırılır. Ardından yapıştırma her 2 yüzeyde sürerek yapılır.

Not : Uygulamadan önce tüm yüzeylerin kuru, toz, pas ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. İki madde karıştırıldıktan sonra max 20 dk içerisinde kullanılması gerekir tersi durumda sertleşerek kullanılmaz hale gelir.

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 1) Yapıştırma maddesi olarak kullanımı dışında, her türlü malzemede (plastik hariç) izolasyon kimyasalı olarak da kullanılır,
- 2) Sağlam, kırılmaz bir yapışma sağlar,
- 3) Sıcaklık dayanımı : -40 C , + 80 °C arasındır

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Tuzlu sis testi (EN ISO 9227) : 800 saat dayanım,
Nem testi (EN ISO 6270-1) : 800 saat dayanım,
UV Dayanım testi (EN ISO 4892-2) : 800 saat dayanım,

Kimyasallara dayanım testi (EN ISO 2812-1) : 336 saat dayanım,
a) Suya dayanım problem yok
b) % 10 Hidroklorik aside dayanım, problem yok,
c) % 10 Sodyum hidroksite dayanım , problem yok,
d) Saf mazota dayanım, problem yok,

Dikkat Edilecek Hususlar:

Ürünün normal kullanım karışımı 5 ölçek MT- METALPOLİ ve 1 ölçek METAL HEARTER dir. Uygulama esnasında sıcaklığın 18- 23 °C olması önerilir. Donma süresi ortam sıcaklığına bağlıdır. Ortam daha sıcak olduğunda donma süresi kısaldır.

Ambalaj : 30 kg. ana malzeme
6 kg. sertleştirici

Stoklama : + 10 ; + 40 C arası

METALTEK TEKNOLOJİ KİMYASAL ÜRÜNLER MADENCİLİK TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHAÛT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

ADRES : ALINTERİ BULVARI GÜL 86 SAN.SİTESİ NO= 1/49 OSTİM/ANKARA
TEL: (0312) 385 52 01-03 FAX : (0312) 385 52 02

Bu bilgiler teknik çalışmalar ve deneyimler doğrultusunda hazırlanmıştır. İşletmelerde alınabilecek farklı sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul edilemez. Metaltek her türlü teknik sorunlarınız için teknik servis vermeye hazırdır.

Baskın Tarihi: 25.07.2011