



Metaltex Teknoloji Kimyasal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti.

Adres : Ostim Mahallesi Alinteri Bulvarı Gül 86 Sanayi Sitesi No:1/49
06370, OSTİM/ANKARA

Tel : +90 312 385 52 01 - 03 Fax : +90 312 385 52 02 Tel : + 0 533 721 06 86

E-posta : tuncay.katirci@metaltexkimya.com.tr Web : www.metaltexkimya.com.tr

MT- 82484 TYPE III

ADHESIVE AND SEALING COMPOUND

Özellikleri ve Kullanım Alanları:

MT-82484 Type III, nitro selüloz bazlı olup, tüm malzemelere uygun (metal, ahşap, mermer, seramik, cam, vb.) bir İzolasyon ve yapıştırma malzemesidir. MT- 82484 özellikle savunma sanayinde ağır silah mühimmatlarında yapıştırma veya izolasyon amaçlı kullanılabilir. Ürün MIL-A-82484 Type III standardına uygun üretilmiştir.

Teknik spesifikasyonlar □

Renk (orijinal)	: şeffaf (kırmızı renk yaygın kullanılır)
Katı Madde Miktarı, % ağırlıkça	: % 20 - 27
Dokunma Kuruma Zamanı, dk	: 3-5 dk (Kuru film kalınlığı 50 µm ye kadar: 0.001-0.002 in)
Dokunma Kuruma Zamanı, dk	: 7-15 dk (Kuru film kalınlığı >50 µm)
Viskozite, 20 C, cP	: 3500-7500
Kullanım viskozitesi	: kullanıcının amacına bağlı olarak değişebilir.
Yapışma Ve Korozyon	: Korozyon, kaplamada kırılma yok.
Soğuk Dayanımı, -25 °C' de	: Ayrışma, çökme, parçalanma yok.
İnceltici	: Aseton kullanılabilir.

Ambalaj :

4 kg veya 16 kg teneke

Depolama koşulları:

Orjinal ambalajında 1 yıl (Kapalı ambar, oda sıcaklığı)